

# VIRKE



*Bra kulörhållning  
Ger en bra vidhäftning  
Kort torktid*

Virke är en lättstruken lasyr för användning utomhus som ger en naturligt vacker yta som håller kulören och skyddar fasden. Lasyren ger en bra vidhäftning och gör träet vattenavvisande. Motverkar även sprickbildning och torkar snabbt.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

### MATERIALÅTGÅNG

- Ohyvlad trä 4-7 m<sup>2</sup>, hyvlad trä 7-10 m<sup>2</sup>

### GLANS

Halvmatt

### VERKTYG

Pensel

### TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 3 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

### BINDEMEDEL

Alkyd

### VOC

Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## FÖRBEREDELSE AV YTOR

Vassa hörn och kanter rundas av med slippapper. Grått trä slipas ner till rent trä.

**HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR** Ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning.

**TIDIGARE LASERADE YTOR** Rengörs med Alcro Grovrent. Mögel- och algväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögelmedel. Skrapa eller stålborsta bort lös färg och lösa träfibrer och matta ner blanka färgytor.

**NYTT TRÄ OCH YTOR SOM ÄR NEDSKRAPADE ELLER STÅLBORSTADE TILL RENT TRÄ** Rengörs genom att borsta bort löst sittande smuts och damm.

## MÅLA

Rör om lasyren väl före användning.

Använd gärna en flat lasyrpensel, den ger bäst resultat. Stryk lasyren på en bräda i taget för att minska risken för överlappning och ojämn kulör. Tänk på att om hela ytan laseras två gånger blir slutresultatet mörkare än med bara en strykning.

**NYTT TRÄ OCH FASADER SOM ÄR NEDSKRAPADE ELLER STÅLBORSTADE TILL RENT TRÄ** stryks först en gång med Bestå Grundolja Utomhus på hela brädan/fasaden och ändträ. Bestå Grundolja Utomhus ska torka minst 30 minuter, därefter torkas överflödigt olja bort. Vänta inte längre än 1 dag innan första strykningen med Virke.

**TIDIGARE LASERADE YTOR** som har blekts eller ändrat kulör men är i bra skick i övrigt, fräschas lätt upp med 1 strykning Virke.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## SKÖTSELRÅD

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången.

Observera att Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.

## VIKTIGT

**OBS!** Använd inte enbart färglös lasyr på nytt trä, det ger inte tillräckligt skydd mot solens UV-strålar.

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Detta gäller även tryckimpregnerat trä, som bör stå obehandlat minst en säsong före målning. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dag inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.